

## Vedlikehold av asfalt på 1-2-3



### 1. GJØR KLAR HULLET

Rydd bort steinrester og løs grus med en kost eller med lufttrykk. (Hvis det er ødelagt eller ustødig asfalt rundt hullet så må der først bli gravd bort.)

### 2. FYLL OPP HULLET

For små hull i veien kan du enkelt og greit bare helle produktet rett i hullet. For dypere hull og kutt i asfalten bør en komprimere produktet, lagvis hver femte centimeter. For en mest mulig varig løsning er skjæring av kanter en løsning.

### 3. KOMPRIMERE

Bruk utstyr som: vibratorplate, vibrovals eller håndstampe for å gjøre produktet kompakt og fast. For dypere hull bør en fylle på lagvis og komprimere produktet før en fortsetter med nytt lag. Maks 5 cm pr lag. Sluttproduktet bør være ca. 2,5 cm opphøyet over veioverflaten når det er ferdig. (Produktet vil komprimeres av trafikken.) Størrelse på

komprimeringsutstyr er avhengig av dimensjon på området. På mindre hulltetting kan en 70kg vibroplate være tilstrekkelig. På større reparasjoner bør en 200kg+ plate benyttes.

**BONUS: Produktet har et helårsbruksområde. Regn har ikke negative konsekvenser for utførelsen.**

### PRODUKT BESKRIVELSE

**EZ Street fungerer som permanent varm asfalt, med fordelene av at den brukes kald til vedlikehold.**

Dette produktet er alltid lett å bruke og forblir i hullet når du har fullført reparasjonen. Det fungerer både på asfalt- og sementoverflater. Det fungerer i vann og kan brukes i alle typer vær, enten det skulle være regn eller solskinn, varmt eller kaldt.

**EZ Street kan brukes til (Men også mer ...)**

- *Hull i veien, store og små*
- *Tetting av vei etter legging av kabler/rør etc.*
- *Reparasjon av sprekker i vei*
- *Lappe asfalt for små skader*
- *Fikse ytterkantene av veien*
- *Lappe småvei/asfalt-overganger*
- *Reparasjon av slitasje rundt kumlokk og annet Teknisk utstyr.*

**Trafikken trenger ikke å vente:** Med en gang produktet er ferdig komprimert så kan veien åpnes for bruk igjen.

**Langholdbarhet:** I det større formatet, hvor produktet kommer pr tonn, vil EZ Street fortsatt være klar til bruk opp til 6 måneder etter lagring. Forseglett produkt i mindre poser vil fungere bra opp til 1 år.

**Ekstreme temperaturer:** Du kan bruke EZ Street i lufttemperaturer mellom -15° og 37°. Produktet er klest å jobbe med når den er temperert. Det er mulig å varme opp produktet i kaldt vær med en varm boks eller et oppvarmet lasteplan, MEN: Produktet må ikke bli varmere enn 50°!

**Optimal komprimering:** Det beste resultatet kommer fra å bruke en valsemaskin med vibrasjonsfunksjon. Du kan også bruke en normal valsemaskin, vibratorplate, håndstampe. Det skal mye til for å legge for mye trykk på produktet.

**Kumlokk, vandreneringshull og avløp:** Det er utfordrende å få maksimal tetthet rundt metallokk, ringer og metallgitter og avløp. Metallet kan fort komme i veien for reparasjonen, og kan forskyve reparasjonen etter trafikken kjører over. Derfor er det anbefalt å la EZ Street produktet være ferdig komprimert litt høyere enn metalloverflaten rundt reparasjonen ettersom trafikken naturlig vil komprimere produktet litt ned.

**Reparasjon av vei etter legging av kabler og rør, lapping av sprekker og andre større bruksområder:** EZ Street trenger et solid grunnlag å bygge reparasjonen på for å forhindre at det ikke mislykkes i de større bruksområdene. Produktet må bli lagt lagvis, med maks 5 cm pr lag, for å oppnå de beste resultatene. Det anbefales å bruke en valsemaskin med vibrasjonsfunksjon. Hvis det ikke skulle være plass til en valsemaskin i hullet, så anbefales det å bruke en vibratorplate. Du kan forvente at EZ Street komprimeres med så mye som 40% før den oppnår maksimal tetthet. La det siste laget ligge ca. 2,5 cm over veinivået slik at trafikken naturlig komprimerer vil ta seg av den siste biten.

